



Basic &amp; New

**NIPPON PAINT**


А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я



## Пластифицирующая добавка - nax Softener Fine

RUX105

Специальная добавка, составленная для окраски автомобильных деталей из пластика. Добавление ее в краску обеспечивает улучшение гибкости покрытия, что позволяет ему выдерживать деформацию детали без повреждений.

См.  
таблицу

### Продукт и добавки:

Добавка nax Softener Fine



### Основные компоненты:

Специальная полиэфирная смола.

См.  
таблицу

### Пропорции при смешении:

Пропорции при смешении меняются в зависимости от типа обрабатываемого пластика и продукта, в который добавляется nax Softener Fine, см тис: «Типы пластиков пластиков». Возможно добавление разбавителя на 10% больше, чем в обычном случае, поскольку при смешивании (например лака) с nax Softener Fine - вязкость рабочей смеси выше.



Пропорции смешивания (по весу)	Исходный продукт	Добавка nax Softener Fine	Отвердитель
Лак ( 2:1) 15 Mirror Clear	100	20	60
Лак ( 4:1) 10 Clear	100	15	29
Лак ( 5:1) 40 Hipo Clear	100	20	24
Лак ( 10:1) 80 Neo Clear	100	20	18
Грунт Urethane Primer Surface PRO V1	100	15	23

### Нанесение:

Добавляется в грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer PRO V1 и все лаки: nax Multi Eco (2 1) 15 Mirror Clear, nax Multi Eco (3:1) glass clear, nax Multi (4 1) 10 Clear, nax Multi (5 1) 40 Hipo Clear, nax Multi (10 1) 80 Neo Alba Clear





Basic &amp; New

**NIPPON PAINT**

А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

**Срок годности готовой смеси:**

Время сушки такого покрытия увеличивается в среднем на 20 минут, чем в обычном варианте применения (без пластификатора).

Срок годности рабочей смеси ( при добавлении пax Softener Five):	При 10°C	При 20°C	При 30°C
Для лака ( 2:1) 15 Mirror Clear	3 часа	2 часа	1 час
Для лака ( 4:1) 10 Clear	5 часов	3 часа	2 часа
Для лака( 5:1) 40 Hipo Clear	10 часов	8 часов	4 часа
Для лака ( 10:1) 80 Neo Clear	3 часа	2 часа	1 час
Для грунта Urethane Primer Surface PRO V1	2 часа	1,5 часа	30 минут

**Срок хранения\*:**

Добавка пax Softener Fine: 2 года

\*см. приложение "Дата производства"

**Упаковка:**

Добавка пax Softener Fine - Банки 500 гр.

**Цвет:**

Прозрачный.

**VOC:**

Теоретическая концентрация летучих соединений: 218 гр/литр.

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

