



Basic &amp; New

**NIPPON PAINT**


А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

## Антикоррозийный грунт Vinylex 110 Active Primer

Быстросохнувший травящий грунт. предохраняет от коррозии, хорошая адгезия, обеспечивает должный «травящий» процесс на металлической поверхности и формирует защитную плёнку. Используется для нанесения на открытый металл.

### Продукт и добавки:

Антикоррозийный грунт Vinylex 110 Active Primer.  
Отвердитель Vinylex 110 Active Primer Rust Inhibitor.  
Разбавитель Vinylex 510 Active Primer Thinner.



100:25:100  
грунт Vinylex 110  
Active Primer.  
Отв. Vinylex 110 Active  
Primer Rust Inhibitor.  
Разб. Vinylex 510  
Active Primer Thinner.




Naх Silicon off



P220



P400-P600




13-14



IWATA W400  
1.3-2 мм  
1.5-3 бар



Мин. 15 мин  
при 20°C  
макс. 24 ч  
при 20°C



naх Urethane  
Primer Surfacер  
PRO V1



### Тип продукта, основа:

Антикоррозийный грунт Vinylex 110 Active Primer: Бутираловые смолы.  
Отвердитель Vinylex 110 Active Primer Rust Inhibitor: Фосфатный раствор.

### Поверхности, пригодные для обработки:

Сталь, оцинкованные поверхности, алюминий.

При ремонте пятном грунт Vinylex 110 Active Primer может быть нанесен только на металл.

### Подготовка поверхностей:

**Сталь:** Обезжиривание Naх Silicon off и сухое шлифование абразивом зернистости P220 (3М 255P Gold)

**Оцинкованная сталь, алюминий :** Обезжирить Naх Silicon off и обработать абразивным материалом Scotch Brite Type A (красный).

**Нержавеющая сталь:** Обезжирить Naх Silicon off и обработать абразивным материалом Scotch Brite Type A (красный). или шлифование абразивной бумагой зернистости P220.

### Пропорции при смешении по весу:

**100** Антикоррозийный грунт Vinylex 110 Active Primer.  
**25** Отвердитель Vinylex 110 Active Primer Rust Inhibitor.  
**100** Разбавитель Vinylex 510 Active Primer Thinner.

### Рабочая вязкость:

13-14 сек. сек., по вискозиметру Ford Cup при 20°C.

### Срок годности после смешения:

8 часов при 20°C.





# NIPPON PAINT

А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

## Нанесение:

Наносится одним тонким мокрым слоем (до появления желтого цвета)  
Примечание: При температуре воздуха ниже 15°C и относительной влажности более 75% ухудшается адгезия.

## Тип краскопульты и рабочее давление:

Краскопульт	Диаметр сопла	Рабочее давление
IWATA W 400	1.3 - 2 мм	1,5 - 3 бар

## Толщина пленки покрытия:

Не менее 7 мкр.

## Очистка оборудования:

Нитроцеллюлозные разбавители или naх Multi Urethane Thinner

## Время высыхания:

от 15 мин. при 20°C до 8 часов при 20°C до последующего нанесения грунтов.

## Последующие покрытия:

Грунт-выравниватель naх Urethane Primer Surfacer PRO V1

**Примечание:** Не наносить полиэфирные шпаклевки.

Не наносить базовое покрытие - naх Admila e<sup>3</sup> на Vinylex 110 Active Primer.

## VOС:

Теоретическая концентрация летучих соединений : 800 гр/литр.

## Срок хранения:

Антикоррозийный грунт Vinylex 110 Active Primer – 1 год.

Отвердитель Vinylex 110 Active Primer Rust Inhibitor – 1 год.

\* см. Дата производства

## Упаковка:

Антикоррозийный грунт Vinylex 110 Active Primer – банки 3,2 кг. и 0,8 кг.

Отвердитель Vinylex 110 Active Primer Rust Inhibitor – банки 0,8 кг. и 0,2 кг.

## Цвет:

Желтый.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.