



Basic & New

NIPPON PAINT

А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

**Грунт для пластиков - nax PP Primer.**

LU9525

Универсальный, однокомпонентный адгезионный грунт для пластиковых деталей. Применяется для нанесения на все существующие типы автомобильных пластиков для кузовов, за исключением полиэтилена (PE). Продукт так же доступен в аэрозольной упаковке.



nax Silicon Off
Lower Static

Продукт и добавки:

Грунт для пластиков - nax PP Primer.



Scotch Brite
серый с nax
Compound
Rough Sand-
ing

Основные компоненты:

Полиолефиновая смола.




nax Silicon Off
Lower Static

Поверхности пригодные для обработки*:

Все пластиковые детали, кроме чистого полипропилена (PP) и полиэтилена (PE). Рекомендуется применять для мягких полиуретановых деталей.


В случае если пластиковые детали поставляются с заводским грунтом – грунт для пластиков nax PP Primer не наносится.

В случае ремонта пятном, допускается нанесение на старое лакокрасочное покрытие.



IWATA W400
1.2-1.6 мм
1-5-2 бар
или в аэро-
зольной
упаковке

* см.приложение «Типы пластиков».



5-10 мин.

Подготовка поверхностей:

Вымыть горячей мыльной водой или с пастой nax Compound Rough Sanding. Обезжирить используя nax Silicon Off Lower Static

Обработать абразивным материалом Scotch Brite Type B (серый) или Type S very fine (мелкозернистый) вместе с абразивным составом nax Compound Rough Sanding. Тщательно промыть чистой водой и высушить. Затем повторно обезжирьте антистатическим обезжиривателем nax Silicon Off Lower Static.



20 мин. 20°C.



Грунты-
выравниватели/
отде- nax Ure-
thane Primer Sur-
facer PRO V1

Пропорции смешивания:

Однокомпонентный, готов к применению. При необходимости, можно добавить 5-10% разбавителя nax Multi Urethane Thinner #20. Для грунта в аэрозольной упаковке: тщательно встряхните перед использованием.

**Рабочая вязкость:**

12-14 с по вискозиметру DIN Cup 4 при 20°C.

Тип краскопульты, диаметр сопла и рабочее давление:

Краскопульт
IWATA W400

Диаметр сопла
1.2-1.6 мм

Рабочее давление
1.5-2 бар





Basic & New

NIPPON PAINT

А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

Нанесение:

1-2 тонких слоя. Дистанция 15-20 см. Возможна межслойная подсушка сжатым воздухом.

Не наносить продукт толстыми слоями во избежание слабой адгезии.

Толщина покрытия:

2-4 мкм на каждый слой.

Очистка оборудования:

Нитроцеллюлозный разбавитель или nax Multi Urethane Thinner .

При использовании баллончика: перевернуть и продуть.

Время высыхания:

До нанесения последующего покрытия 10 - 20 мин. при 20°C.

Для нанесения последующих покрытий не требуется предварительная шлифовка.

Последующие покрытия:

На Грунт для пластиков - nax PP Primer можно наносить:

Грунт-выравниватель nax Urethane Primer Surfacer PRO V1 (при необходимости эластифицируется специальным отвердителем nax Bumper Hardener).

Базовое покрытие - nax Admila e³.

VOC:

Теоретическая концентрация летучих соединений: 801гр/литр.

Срок хранения*:

nax PP Primer : 2 года.

*см. "Дата производства"

Упаковка:

Банки 1 литр или аэрозольный баллон 480 гр.

Цвет:

Прозрачный (желтоватый).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (**MSDS**)]. Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

