



NIPPON PAINT

А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я




Лак - нах Multi (4 : 1) 10 Clear


SJA136 Лак нах Multi (4 : 1) 10 Clear
SJA330 Отвердитель

Двухкомпонентный лак (4 : 1) с хорошим глянцем.
Применяется для окраски больших площадей.

Справочник




100:25:0-20
Лак - нах Multi (4 : 1)
10 Clear
Отвердитель нах
Multi (4 : 1) #20
Разбавитель Multi
Urethane Thinner



13 - 14 сек., по виско-
зиметру Ford Cup
при 20°C.



IWATA W400
1.2-1.4 мм
2-2.5 бар



5-10 мин.



20 мин. при 60°C.



Продукт и добавки:

Лак - нах Multi (4 : 1) 10 Clear .
Отвердитель нах Multi (4 : 1) #20.
Разбавитель Multi Urethane Thinner .

Специальные добавки:

Добавка в лаки для "плавного перехода" - нах Multi Bokashi.
Матовая добавка для лаков - нах Multi Flat Base Super.
Пластифицирующая добавка - нах Softener Fine.
Отвердитель Bumper Hardener .

Тип продукта, основа :

Лак - нах Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Clear- на основе полиуретана.

Поверхности, пригодные для обработки:

- Старые автомобильные покрытия.
- Базовое покрытие нах Admilla e³.

Пропорции при смешении по весу :

Стандартная система:

100 Лак - нах Multi (4 : 1) 10 Clear.
25 Отвердитель нах Multi (4 : 1) #20.
0-20 Разбавитель Multi Urethane Thinner.

Для пластиковых деталей:

100 Лак - нах Multi (4 : 1) 10 Clear.
25 Отвердитель Bumper Hardener.
0-20 Разбавитель Multi Urethane Thinner.

Рабочая вязкость:

13 - 14 сек., по вискозиметру Ford Cup при 20°C.

Срок годности после смешения:

3 ч при 20°C.

ВНИМАНИЕ! Используйте готовую смесь сразу после смешивания. Не пытайтесь увеличить срок годности, путем добавления разбавителя.



NIPPON PAINT

А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

Тип краскопульты, диаметр сопла и рабочее давление:

Краскопульт:	диаметр сопла	рабочее давление
IWATA W400:	1.2-1.4 мм	2-2.5 бар

Нанесение:

Нанести 2 или 3 одинарных слоя с интервалом 5-10 минут между слоями (в зависимости от температуры и толщины пленки покрытия) для испарения. Возможна принудительная сушка между слоями, путем обдува потоком воздуха. Не наносите слишком толстые слои. В случае необходимости наращивания толщины пленки – разделите на несколько слоев при нанесении.

Толщина пленки покрытия (сухой плёнки):

40-50 мкм

Очистка оборудования:

Нитроцеллюлозные разбавители или nax Multi Urethane Thinner

Время высыхания:

	20°C	60°C
От пыли:	15 мин	10 мин
«На отлип»:	2,5 ч	15 мин
Полностью сухая:	24 ч	40 мин

VOC:

Теоретическая концентрация летучих соединений: 640гр/литр при 10% содержании разбавителя.

Срок хранения*:

Лак - nax Multi (4 : 1) 10 Clear -2 года
Отвердитель nax Multi (4 : 1) #20 - 1год

*см. приложение «Дата производства»

Упаковка:

Лак - nax Multi (4 : 1) 10 Clear – банка 16 кг или 4 кг
Отвердитель nax Multi (4 : 1) #20 - банка 2 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.