



Basic & New

NIPPON PAINT

А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я




Лак - nax Multi (10 : 1) 80 Neo Alba Clear

SJA429 Лак nax Multi (10 : 1) 80 Neo Alba Clear

SJA324 Отвердитель nax Multi (10:1) #20 Hardener


Двухкомпонентный быстросохнущий лак (10 : 1) Предназначен для окраски небольших участков и точечного ремонта.



100:10:10-30
Лак - nax Multi (10 : 1) 80 Neo Alba Clear
Отв. nax Multi (10:1) #20 Hardener
Разбавитель Multi Urethane Thinner

Продукт и добавки:

Лак - nax Multi (10 : 1) 80 Neo Alba Clear
Отвердитель - nax Multi (10:1) #20 Hardener.
Разбавитель Multi Urethane Thinner .



11-12 сек.

Специальные добавки:


Добавка в лаки для "плавного перехода" - nax Multi Bokashi.
Матовая добавка для лаков - nax Multi Flat Base Super.
Пластифицирующая добавка - nax Softener Fine.
Отвердитель Bumper Hardener .



IWATA W400
1,2-1,4 мм
2-2,5 бар

Тип продукта, основа :

Лак - nax Multi (10 : 1) 80 Neo Alba Clear - на основе акриловых смол.
Отвердитель nax Multi (10:1) #20 Hardener - полиизоцианатные смолы.



5-10 мин.

Поверхности, пригодные для обработки:

Старые автомобильные покрытия.
Базовое покрытие nax Admila e³.



15 мин. при 60°C.

Пропорции при смешении по весу :

Стандартная система:

100 Лак - nax Multi (10 : 1) 80 Neo Alba Clear
10 Отвердитель nax Multi (10:1) #20 Hardener
10-30 Разбавитель Multi Urethane Thinner.

Для пластиковых деталей:

100 Лак - nax Multi (10 : 1) 80 Neo Alba Clear.
25 Отвердитель Bumper Hardener.
10-30 Разбавитель Multi Urethane Thinner.



Рабочая вязкость:

11-12 сек., по вискозиметру Ford Cup при 20°C.

Срок годности после смешения:

2 ч при 20°C.

ВНИМАНИЕ! Используйте готовую смесь сразу после смешивания. Не пытайтесь увеличить срок годности, путем добавления разбавителя.



NIPPON PAINT

А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

Тип краскопульты, диаметр сопла и рабочее давление:

Краскопульт	диаметр сопла	рабочее давление
IWATA W400	1.2-1.4 мм	2-2.5 бар

Нанесение:

Нанести 2 или 3 одинарных слоя с интервалом 5-10 минут между слоями (в зависимости от температуры и толщины пленки покрытия) для испарения. Возможна принудительная сушка между слоями, путем обдува потоком воздуха. Не наносите слишком толстые слои. В случае необходимости наращивания толщины пленки – разделите на несколько слоев при нанесении.

Толщина пленки покрытия (сухой плёнки):

40-50 мкм

Очистка оборудования:

Нитроцеллюлозный разбавитель или nax Multi Urethane Thinner

Время высыхания:

	20°C:	60°C
От пыли:	5 мин	3 мин
«На отлип»:	1 ч	8 мин
Полностью сухая:	4 ч	15 мин

VOC:

Теоретическая концентрация летучих соединений: 640гр/литр при 20% содержании разбавителя.

Срок хранения*:

Лак - nax Multi (10 : 1) 80 Neo Alba Clear -2 года
Отвердитель nax Multi (10:1) #20 Hardener - 1год

* см приложение «Дата производства»

Упаковка:

Лак - nax Multi (10 : 1) 80 Neo Alba Clear – банка 16 кг или 4 кг
Отвердитель nax Multi (10:1) #20 Hardener - банка 1 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].
Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.