



Basic & New

# NIPPON PAINT


А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я




## Лак - нах Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Clear

SJA453 Лак нах Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Clear  
SJA316 Отвердитель #10,  
SJA315 Отвердитель #20  
SJA318 Отвердитель #30

Двухкомпонентный прозрачный лак. Быстросохнущий, высокоглянцевый, легкополируемый. Не содержит опасных веществ контролируемых по японским требованиям PRTR.




100:50:0-15  
Лак - нах Multi Eco  
(2 : 1) 15 Mirror Clear  
Отвердитель нах Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Hardener #10, #20, #30  
Разбавитель Multi Urethane Thinner



13 - 14 сек., по вискозиметру Ford Cup при 20°C.



IWATA W400  
1.2-1.4 мм  
2-2.5 бар



5-10 мин.



20 мин. при 60°C.



### Продукт и добавки:

Лак - нах Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Clear.  
Отвердитель нах Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Hardener #10, #20, #30.  
Разбавитель Multi Urethane Thinner .

### Специальные добавки:

Добавка в лаки для "плавного перехода" - нах Multi Bokashi.  
Матовая добавка для лаков - нах Multi Flat Base Super.  
Пластифицирующая добавка - нах Softener Fine.  
Отвердитель Bumper Hardener .

### Основные компоненты:

Лак - нах Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Clear- на основе акриловых смол.  
Отвердитель нах Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Hardener- полиизоцианатные смолы.

### Поверхности, пригодные для обработки:

Старые автомобильные покрытия.  
Базовое покрытие нах Admilla e<sup>3</sup>.

### Пропорции при смешении по весу :

#### Стандартная система:

100 Лак - нах Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Clear.  
50 Отвердитель нах Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Hardener #10, #20, #30.  
0-15 Разбавитель Multi Urethane Thinner

#### Для пластиковых деталей:

100 Лак - нах Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Clear.  
25 Отвердитель Bumper Hardener.  
0-15 Разбавитель Multi Urethane Thinner.

### Рабочая вязкость:

13 - 14 сек., по вискозиметру Ford Cup при 20°C.

### Срок годности после смешения:

2 ч при 20°C.

**ВНИМАНИЕ!** Используйте готовую смесь сразу после смешивания. Не пытайтесь увеличить срок годности, путем добавления разбавителя.



Basic & New

# NIPPON PAINT

А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

## Тип краскопульты, диаметр сопла и рабочее давление:

Краскопульт:	диаметр сопла:	рабочее давление
IWATA W400:	1.2-1.4 мм	2-2.5 бар

## Нанесение:

Нанести 2 или 3 одинарных слоя с интервалом 5-10 минут между слоями (в зависимости от температуры и толщины пленки покрытия) для испарения. Возможна принудительная сушка между слоями, путем обдува потоком воздуха. Не наносите слишком толстые слои. В случае необходимости наращивания толщины пленки – разделите на несколько слоев при нанесении.

## Толщина пленки покрытия (сухой плёнки):

40-50 мкм

## Очистка оборудования:

Нитроцеллюлозный разбавитель или naх Multi Urethane Thinner

## Время высыхания:

	20°C:	60°C
От пыли:	15 мин	5 мин
«На отлип»:	2,5 ч	10 мин
Полностью сухая:	24 ч	20 мин

## ВОС:

Теоретическая концентрация летучих соединений: 590гр/литр при 10% содержании разбавителя

## Срок хранения\*:

Лак - naх Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Clear -2 года  
Отвердитель naх Multi Eco (2 : 1) 15 Mirror Hardener #10, #20, #30 - 1год  
\*см. Приложение "Дата производства".

## Упаковка:

Лак - naх Multi Eco(2:1)15 Mirror Clear – банка 16 кг или 4 кг  
Отвердитель naх Multi Eco(2:1)15 Mirror Hardener #10, #20, #30-банка 0,9 кг.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

